

# Overlaminated México S.A. DE C.V.

Av. del Bosque 1195. Parque Ind. El bosque II  
Tlaquepaque, Jalisco México CP: 45590  
Tel: 3606-5454 (con 10 líneas) Fax: 3606-5870  
[www.overmex.com](http://www.overmex.com)

Producto	<b>095T</b>
Descripción	Laminación Imprimible por transferencia térmica
Espesor Película	.70 mil Polipropileno Biaxialmente orientado
Espesor Adhesivo	.25 mil Emulsión Acrílica
Espesor Total (mil)	.95 mil +/- 5%
Fuerza de Adhesión	10 oz/in
Resistencia a la tensión	14 lb/in
Elongación	140 %
Temperatura de Aplicación	32 °F a 140 °F
Temperatura de Operación	0 °F a 200 °F
Requerimientos especiales	<i>Cumple la norma FDA 21 CFR 177.1520 para contacto indirecto con alimentos.</i>

## TAPES & SPECIALTIES

Nota 1: Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. La información aquí contenida es confiable, pero es sólo una guía general y no se justifica y/o garantiza su exactitud e integridad. Debido a la gran variedad de posibles usos de este material, no hay ninguna garantía de aplicación para un propósito en particular, por lo cual el comprador deberá probar o verificar la idoneidad del material para cada uso previsto; particularmente en etiquetas cuyo uso final es en alimentos embutidos o si será aplicada sobre vinilos o poliolefinas.

Nota 2: Overlaminated México SA de CV garantiza que el producto está libre de Defectos en materiales y mano de obra, pero no será responsable (más allá del precio de compra del producto) de los daños incidentales o consecuentes a su uso.

Nota 3: Es normal que en los rollos antes y después de una unión se presenten arrugas, por lo que quizás sea necesario reajustar la presión y velocidad durante el proceso.