

# CINTA IMPRIMIBLE

## SERIES 6500

Holt Melt satisface más del 90% de todos los requerimientos de sellado de cajas. La excelente adhesión al corrugado y las propiedades de fuerza de adhesión hacen de las cintas Holt Melt ideales para la mayoría de las aplicaciones, a la vez que reduce los costos de empaque. La consistente tensión de liberación permite el desempeño óptimo de la maquinaria de sellado de cajas.

- La serie 6 500 es resistente al agua. Las pruebas se basan en ASTM D-55750
- Sólido soporte con borde resistente al desgarre y resistencia a la tracción.
- Cumple los códigos ambientales ASTM D-1974-98

|                           |           |         | PP 6500 | PP 6501 | PP6502 |
|---------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| Espesor película          | (mils)    | (±1.5%) | 1.16    | 1.16    | 1.16   |
| Resistencia a la tensión  | (lbs/in)  | (±3.3)  | 26      | 26      | 26     |
| Elongación al rompimiento | (%)       | (±25)   | 165     | 165     | 165    |
| Adhesión al metal         | (oz/in)   | (±10)   | 48      | 47      | 46     |
| Fuerza de Adhesión        | (oz/in)   | (min.)  | 58      | 53      | 49     |
| Tensión al corte a 23°C   | (minutos) | (min.)  | 2500    | 2500    | 2500   |

Temperatura de Aplicación:  
De 45 a 120°F de 7 a 49°C

Temperatura de Operación:  
-10 a 140°F - 23 a 60°C